Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

MULTIKON*** Allround Dicht- & Klebstoff

ERUNGS-PRODU

Für fast alle Einsatzgebiete! Extrem starke Leistung!



Lieferform:	
Verpackung:	290 ml Kartusche (20 pro Karton)
Farbe:	weiß, transparent (glasklar), betongrau,

Eigenschaften:

- · multifunktional verwendbar
- · leistungsstärker / gesundheitsfreundlicher als Acryl- und Silikon-Dichtstoffe
- ideal für alle abdichtenden Anwendungen am Bau und in der Industrie
- auch für bewegungsfähige Verklebungen geeignet
- dauerelastisch bis zu 25 %
- · Materialschrumpf gleich null
- innen und außen einsetzbar
- sehr gute Verarbeitung (auch im Winter)
- sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- gute Haftung auch auf feuchten Untergründen
- ideal bei großen Dehnungsfugen
- · UV-beständig
- · alterungsbeständig
- witterungsbeständig
- wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- überstreichbar mit Dispersionsfarben
- keine Randzonenverschmutzung¹
- frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC und Silikon
- nahezu geruchlos

Einsatzgebiete:

Das KONTEX® MULTIKON*** ist ein hochwertiger 1-Komponentendichtstoff auf der Basis einer leistungsstarken, modifizierten Polymer Technologie. Das KONTEX® MULTIKON*** härtet durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaft elastischen Dicht- / Klebstoff aus. Überwacht nach ISO 11 600.

Zum Abdichten von:

- · Dehnungs- und Fassadenelementfugen
- · Anschluss- und Bewegungsfugen
- Duschen, Bädern und Fliesen
- Verglasungen
- Klima- und Lüftungsbau
- Bodenfugen
- · Metallkonstruktionen und vielen mehr

Ideal geeignet für Fugen im Hochbau nach DIN 18540-F

Für bewegungsfähige Verklebungen mit leichten Materialien wie:

- Sockelleisten
- Abdeckleisten und vielen mehr

Technische Daten:	hnische Daten:			
Dichte	1,39 / 1,01* g/ml			
Hautbildungszeit:	ca. 10 Min.			
Praktische Dehnfähigkeit:	25%			
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung:	-40 °C bis +90 °C			
Schrumpf:	gleich Null			
Mechanische Werte 2 mm Schicht:				
Härte, Shore A (3 S):	DIN 53505	20		
Modul, 100 %	DIN 53504	0,31 /0,47* MPa		
Zugfestigkeit	DIN 53504	1,06 / 1,0* MPa		
Bruchdehnung	DIN 53504	900 / 400* %		

^{* =} transparent

Verarbeitung:

Anwendungsbedingungen:

Verarbeitungstemperatur: +0 °C (frostfrei) bis + 30 °C. Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein. Fugen mit geeigneten Materialien vorfüllen. Im Regelfall haftet KONTEX® MULTIKON*** ohne Primer ausgezeichnet auf vielen Baumaterialien, wie Glas, glasierten Oberflächen, anodisiertem Aluminium, lackiertem Holz und verschiedenen Kunststoffen. Auf saugende Untergründe und pulverbeschichtete Untergründe wird KONTEX® Allround Primer empfohlen (Ablüftzeit beachten). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Eine Prüfung auf Eignung und Verträglichkeit des Materials wird vor der Anwendung empfohlen.

Anwendungseinschränkungen: Unter anderem nicht geeignet für Anwendungen auf PE, PP, Teflon, Bitumen-Untergründe und für den Einsatz unter Wasser.

¹ Bei dem transparenten KONTEX® MULTIKON*** kann es in Verbindung mit Natursteinen evtl. zu einer Randzonenverschmutzung kommen.

 $\ddot{\textbf{U}} \textbf{berstreichbarkeit:} \ \textbf{KONTEX} \\ @ \ \textbf{MULTIKON} \\ \\ ^{\star\star\star} \ \text{ist sehr gut } \\ \ddot{\textbf{U}} \textbf{berstreichbar} \ \textbf{mir Lacken auf}$ Acrylatdispersionsbasis. Die Haftung ist abhängig von der Zusammensetzung der Farben (die erreichbaren Haftungswerte sollten jedoch zunächst durch einen Versuch ermittelt werden). Den Fugendichtstoff vor dem Überstreichen mit Spiritus reinigen. Bei Alkydharzfarben kann es in der Trockenzeit eine Verzögerung geben. Anstrichverträglich nach DIN 52452, Teil 4. Aufgrund der zahlreichen Lacke und Anstriche sind Eigenversuche durchzuführen. Alkydharzfarben können eine verzögerte Trockenzeit haben, vorab testen

Haltbarkeit: Im ungeöffneten Gebinde zwischen + 5 °C bis + 25 °C: 12 Monate. Frostbeständig bis -15 °C während des Transports.

Garantie: Die KONTEX[®] Bausysteme GmbH & Co. KG garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit mit der Spezifikation konform sind. Wir haften entsprechend unseren Verkaufsbedingungen. Für Folgeschäden haftet die KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG unter keinen Umständen.

Haftung: Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse unserer Tests und Erfahrungen und sind von allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, sich durch eigene Prüfungen zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

...alles ganz dicht!

Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für spezielle Baustellengegebenheiten, die nicht in dieser Darlegung enthalten sind, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen. KÖNTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG · Verwaltung/Zentrale: Nederlandpark 23 · Produktion/Logistik: Industriestraße 3-5 · D-32825 Blomberg · Tel. 05235 50289-00 · Fax 50289-15 · www.kontex-bausysteme.de